




KÍCH THƯỚC GIOẺNG CAO SU CHỮ P					
TT	Model	Dn	Dt	L	H
1	PENDIN-P20	20	6	60	6
2	PENDIN-P30	30	8	110	8
3	PENDIN-P40	40	15	120	13
4	PENDIN-P50	50	15	130	15
5	PENDIN-P60	60	20	140	20
6	PENDIN-P70	70	30	150	20
7	PENDIN-P80	80	30	155	20
8	PENDIN-P...	-	-	-	-

TÍNH CHẤT CƠ LÝ			
TT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Kết quả
1	Độ bền kéo đứt	Mpa	18.2
2	Độ giãn dài khi đứt	%	500
3	Độ cứng	Shro A	>65
4	Độ đàn hồi bật lầy	%	>45
5	Hãng	PENDIN	
6	Xuất xứ	Việt Nam	

Designed by Administrator	Checked by	Approved by	Date		Date	
PENDIN			GIOẺNG CAO SU CHỮ P			
				Edition	Sheet	